

DRUCKPARAMETER

printodent GR-19.1 OA MSI

Drucker: Asiga

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Lichtdosis (mJ/cm2)
385	50	40.32
385	100	54.72

Empfohlene Lichtdosis Max(UV). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewaehr. Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - dentoo.com