

printodent GR-17.1 temporary lt

Drucker: Asiga

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Lichtdosis (mJ/cm2)
385	50	10.014
385	100	14.862
405	50	12.1
405	100	13.991

Empfohlene Lichtdosis Max(UV). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewaehr. Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - dentoo.com