

DRUCKPARAMETER

printodent GR-21.1 Try-In

Drucker: Asiga

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Lichtdosis (mJ/cm2)
385	50	17.59
385	100	24.61

Empfohlene Lichtdosis Max(UV). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewaehr. Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - dentoo.com