

printodent GR-17 temporary

Drucker: Asiga

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Lichtdosis (mJ/cm2)
385	50	8.21
385	100	12.315
405	50	10.48
405	100	14.847

Empfohlene Lichtdosis Max(UV). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewaehr. Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - dentoo.com