

DRUCKPARAMETER

printodent GR-22 flex

Drucker: Asiga

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Lichtdosis (mJ/cm2)
385	50	103.20
385	100	115.2
405	50	29.95
405	100	44.925

Empfohlene Lichtdosis Max(UV). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewaehr. Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - [dentoo.com](https://www.dentoo.com)