MADE
IN
GERMANY

Technisches Datenblatt :

OBG- Quantum Rock 550

Kunstoffvergüteter Spezial Dental – Stumpfgips nach ISO 6873:2000 Typ 5

Technische Daten :

Anmischverhältnis:	20ml dest. Wasser : 100gr Pulver
Anmischzeit:	30 Sek. unter Vakuum
Verarbeitungszeit:	5 – 6 min.
Abbindezeit:	10 - 12 min.
Entformbarkeit:	ca. 20 min.
Brinellhärte nach 24h:	< 340 N / mm²
Druckfestigkeit nach 24h:	> 85 MPa
Expansion nach 2h:	< 0,150%
Farbe:	pastellgelb, grau, goldbraun, goldgelb, apricot, cremeweiß, lichtgrau

Anwendungsbereiche: für Zahnkränze, Implantatmodelle Schaumodelle, Meistermodelle, außerdem für Modelgussarbeiten geeignet

Vorteile:

- **Weiterentwicklung unseres OBG Rock 500**
- Noch bessere Fließeigenschaften
- Ideale Verabeitungseigenschaften
- Kein Wegsacken der Stümpfe nach dem Rütteln
- besonders glatte und harte Oberfläche
- kein Wegplatzen beim Freilegen von Präpgrenzen

OBG Oberbergische Gipswerke GmbH
Büchlerhausen 22 • 51766 Engelskirchen • Germany
Telefon: +49 2263 / 9290535 Telefax: +49 2263 / 9290536
EMail: info@obg-gmbh.com